



## Tehničke informacije o proizvodu

### Namenjena upotreba

Višeslojni drveni podovi za upotrebu u enterijeru.

Proizvod je pogodan za neprofesionalnu instalaciju, međutim, savetuje se da instalacija bude izvršena od strane profesionalca. U oba slučaja predlažemo da pogledate dokument *Informacije o instalaciji*. Iako su naši proizvodi ispitani mnogo puta, određena odstupanja se mogu pojaviti u najviše 5% slučajeva. Da biste koristili ovaj proizvod sa podnim grejanjem i hlađenjem, pogledajte dokument pod nazivom *Podno Grejanje i Hlađenje*.

### Dimenzije (debljina x širina)

13.5 x 116mm

13.5 x 144mm

11 x 116mm

11 x 144mm

Ovaj standardni pod je dostupan u nekoliko standardnih dužina.

**deckart** pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222  
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77  
Web: [www.deckart-parquet.com](http://www.deckart-parquet.com) Email: [office@deckart-parquet.com](mailto:office@deckart-parquet.com)



Vrsta drveta	Dužina	Fazeta (4 strane)
Hrast	1210/1515	45°, ~1mm
Jasen	1210/1515	45°, ~1mm

### Karakteristike

<b>Višeslojni podovi</b>	<b>13.5mm</b>	<b>11mm</b>
Gustina (kg)	650kg	650kg
Reakcija na vatru	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisija formaldehida	E1	E1
Toplotna provodljivost	0.17W/m K	0.17W/m K
Biološka istrajnost	Klasa 1	Klasa 1

### Dimenzije i tolerancije

Ove dimenzije i tolerancije primjenjive su na proizvod u vreme prve dostave

Odstupanje u pokrivnoj dužini	+1/-1mm
Odstupanje u pokrivnoj širini	+0,5/-0,5mm
Odstupanje u debljini	+0,1/-0,4mm
Odstupanje od 90° (odnosi se na širinu)	0,2% od širine
Krivljenje po dužini (bowing)	1% od dužine
Krivljenje po širini (cupping)	Do 0,3mm
Uvrnutost (springing)	Do 1,5mm
Priljubljenost ivica po dužini (lipping)	0,25mm

**deckart** pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222  
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-0000000272897-77  
Web: [www.deckart-parquet.com](http://www.deckart-parquet.com) Email: [office@deckart-parquet.com](mailto:office@deckart-parquet.com)



## Sastav materijala

### Osnovni sloj

Naši proizvodi imaju vodootporni osnovni sloj. Proizvod debljine 13.5mm ima  $\pm 10$ mm višeslojnu bazu od 9 slojeva, radi stabilnosti. Proizvod debljine 11mm ima  $\pm 8$ mm vodootpornu bazu.

Gornji sloj je zalepljen za bazu PVAC lepkom sa niskom ili bez emisije formaldehida.

### Gornji sloj

Čvrsto puno drvo je korišćeno kao gornji sloj. Dostupno je nekoliko vrsta drveta i nekoliko klasa. Nedostaci u drvetu, ako postoje, mogu se popuniti filerom.

Vrsta drveta
Hrast
Jasen

## Pero i žljeb

Naši proizvodi su dostavljeni sa perom i žljebom na sve četiri strane, osim ako nije naglašeno drugačije.

„Riblja kost” proizvodi su dostavljeni sa perom i žljebom uz dužinu dasaka; oba kraja sadrže žljebove.

**deckart** pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222  
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-0000000272897-77  
Web: [www.deckart-parquet.com](http://www.deckart-parquet.com) Email: [office@deckart-parquet.com](mailto:office@deckart-parquet.com)



## Podno grejanje

Pod određenim uslovima, većina podova pogodna je za upotrebu sa podnim grejanjem i hlađenjem. Pitajte vašeg dobavljača za specifične detalje. Za dalje informacije vezane za podno grejanje, pogledajte sledeće dokumente: *Informacije o Instalaciji i Podno Grejanje i Hlađenje.*

Proizvod	Toplotna provodljivost
13.5mm	$\lambda=0.17$ W/mK
11mm	$\lambda=0.17$ W/mK

**deckart** pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222  
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-0000000272897-77  
Web: [www.deckart-parquet.com](http://www.deckart-parquet.com) Email: [office@deckart-parquet.com](mailto:office@deckart-parquet.com)